

# SZILIKONOK

Termék megnevezés	Keverési arány térfogat	Shore A keménység	Edényidő [perc]	Viszkozitás [cps]	Tépő szilárdság [kg/m]	Szakadási nyúlás [%]
Body Double Fast	1:1	25	90	45000	1875,09	600
Body Double Standard	1:1	25	5	35000	1785,8	500
Dragon Skin	1:1	10	20	23000	1821,516	1000
Dragon Skin Q	1:1	10	8	23000	1821,516	1000
EcoFlex 0030	1:1	00-30	45	7000	982,19	900
EcoFlex 0040	1:1	00-40	45	3000	678,604	900
EcoFlex 5	1:1	5	1	13000	1339,35	1000
Mold Max 10	10:1 súly	10	45	15000	1607,22	375
Mold Max 20	10:1 súly	20	90	20000	1071,48	450
Mold Max 30	10:1 súly	30	60	30000	2232,25	400
Mold Max 40	10:1 súly	40	45	35000	1785,8	225
OOMOO 25	1:1	25	10	4250	714,32	250
OOMOO 30	1:1	30	30	4250	714,32	250
PoYo Putty 30	20:1	30	5	paszta	1517,93	250
PoYo Putty 40	20:1	40	5	paszta	1517,93	250
Rubber Glass	2:1	23	100	200	-	200
Smooth-Sil 910	10:1 súly	10	20	7000	892,9	450
Smooth-Sil 920	1:1	20	30	20000	2142,96	550
Smooth-Sil 930	10:1 súly	30	45	40000	1964,38	400
Smooth-Sil 940	10:1 súly	40	30	35000	1785,8	300
Smooth-Sil 950	10:1 súly	50	45	35000	2767,99	320
SORTA-Clear 30	10:1 súly	30	60	35000	2142,96	400
SORTA-Clear 40	10:1 súly	40	60	35000	2142,96	400

# POLIURETÁNOK

Brush-On 35	1:1	35	30	kenhető	1196,486	700
Brush-On 40	1:1	40	20	kenhető	1071,48	>1000
Brush-On 50	1:1	50	30	kenhető	1428,64	400
Brush-On 60	1:1	60	30	kenhető	1428,64	400
Clear Flex 50	1:2 súly	50	20	250	446,45	500
Clear Flex 95	1:1,5 súly	95	15	250	3571,6	175
Evergreen 10	1:1	10	30	600	357,16	>600
Evergreen 20	1:1	20	30	1000	714,32	>1000
Evergreen 30	1:1	30	30	800	892,9	550
Evergreen 40	1:1	40	30	1000	1250,06	600
Evergreen 50	1:1	50	30	1400	1428,64	500
Evergreen 60	2:1	60	30	2000	2857,28	600
EZ-Mix 50	1:1	50	30	kenhető	1428,64	400
EZ-Spray 45	1:1	45	20	kenhető	1785,8	375
EZ-Spray 50	1:1	50	20	kenhető	1428,64	400
PMC-724	1:10 súly	40	20	változó	1607,22	700
PMC-726	1:10 súly	60	25	3000	1785,8	400
PMC-744	2:1	44	15	3400	1607,22	400
PMC-746	2:1 súly	60	25	1200	1785,8	650
PMC-780	2:1 súly	80	30	2000	3571,6	700
PMC-790	2:1 súly	90	20	3000	5357,4	600
PMC-844	2:1	44	15	2000	1785,8	850
PMC-860	2:1 súly	60	15	2000	2857,28	600
PMC-870	2:1 súly	70	30	3000	2857,28	600
ReoFlex 20	1:1	20	30	1800	892,9	1000
ReoFlex 30	1:1	30	30	1800	982,19	1000

\*

\*

ReoFlex 40	1:1	40	25	1200	1071,48	1000	*
ReoFlex 50	1:1	50	30	1400	1428,64	500	*
ReoFlex 60	1:1	60	20	1800	2232,25	581	*

\* Nedves és száraz verzióban is kapható. A nedves verziók tartalmazzák a formaleválasztót is; betonhoz és kemény műanyagokhoz.