

Termék megnevezés	Keverési arány	Edényidő	Viszkozitás	Szerszám bontási idő	Shore keménység	Zsugorodás	Sűrűség	Szakító szilárdság	Nyomó szilárdság	Szín
	térfogat	[perc]	[cps]	[perc]		[%]	[g/cm ³]	[MPa]	[MPa]	
45D	1:1	5	500	20	D45	0,2	1,08	10,3	-	opak borostyán
60D	1:1	3	300	100	D60	1	1,08	12,4	-	opak borostyán
70D	1:1	3	400	15	D70	0,75	1,07	24,8	32,4	barnás
300Q	1:1	1	80	4-5	D70	1	1,05	20,7	31,0	fehér
300	1:1	3	80	10	D70	0,5	1,05	20,7	31,0	fehér
305	1:1	7	80	30	D70	0,35	1,05	20,7	31,0	fehér
310	1:1	15-20	80	2-4 óra	D70	0,025	1,05	20,7	31,0	fehér
Smooth Cast 316	100:90 (súly!)	20	600	16 óra	D80	0,1	1,04	17,2	15,2	fehér
320	1:1	3	80	7-10	D70	1	1,05	20,7	31,0	tört fehér
321	1:1	7-9	50	30	D70	0,55	1,05	20,7	31,0	tört fehér
322	1:1	15-20	80	2-4 óra	D70	0,05	1,07	20,7	31,0	tört fehér
325	1:1	3	100	10	D70	1	1,07	21,9	31,0	áttetsző borostyán
326	1:1	7-10	100	30	D70	0,6	1,07	21,9	31,0	áttetsző borostyán
327	1:1	15-20	100	2-4 óra	D70	0,35	1,6	21,9	31,0	áttetsző borostyán
385	1:5 (súly!)	20	3000	8 óra	D85	0,06	1,13	20,7	58,6	bézs
1508	26:100 (súly!)	15	4400	16 óra	D88	0,06	1,12	42,7	77,2	fém szürke
C 1509	1:1	15	2000	16 óra	D600	0,2	1,16	17,2	-	tört fehér
1515	100:120 (súly!)	3	800	20	A95/D50	0,23	1,15	12,4	-	fekete
1520	100:120 (súly!)	10	800	45	A95/D50	0,33	1,15	12,4	-	fekete
SMASH!	1:1	5	900	90	D80	0,01	1,04	-	-	átlátszó
Feather Lite	1:1	8,5	410	2 óra	D58	0,3	0,67	14,9	21,2	bézs
200	100:90 (súly!)	20	600	16 óra	D80	0,13	1,04	17,2	15,2	átlátszó
Crystal Clear 202	100:90 (súly!)	9	600	90	D80	0,13	1,04	17,2	15,2	átlátszó
204	100:90 (súly!)	120	600	48 óra	D80	0,13	1,04	17,2	15,2	átlátszó
206	100:90 (súly!)	180	600	48 óra	D80	0,13	1,04	17,2	15,2	átlátszó
220	100:75 (súly!)	22	675	4 óra	D85	1,73	1,07	56,5	68,9	átlátszó
Plasti-Paste	1:3	10	paszta	90	D70	-	1,03	17,8	19,3	tört fehér

Formula 79-206											
FR	1:1	7	400	2-4 óra	D80	0,16	1,29	32,4	-	fehér	
2	1:1	7	150	60	D80	0,12	1,12	45,9	57,2	fehér	
3	1:1	20	150	90	D80	0,06	1,12	45,9	51,0	fehér	
4	1:1 (súly!)	22	250	16 óra	D83	0,035	1,16	44,8	32,4	csont	
5	1:1	3	600	15	D80	0,7	1,13	26,9	37,9	barnás	
6	1:1	7	800	75	D80	0,3	1,07	35,9	75,8	barnás	
TASK 9	1:1	7	300	60	D85	0,85	1,14	53,8	75,8	áttetsző borostyán	
12	100:44 (súly!)	20	2400	16 óra	D60	0,1	1,08	18,6	37,6	áttetsző borostyán	
15	75:100 (súly!)	6	600	60	D75	0,42	1,12	18,8	49,0	opak fehér	
21	2:1	6	500	60	D75	0,58	1,07	37,9	49,0	fehér	